

ACRID

# ЕРОХУ М10

## ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ БЫСТРООТВЕРЖДАЕМЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ

ACRID EPOXY M10 - быстро отверждаемый клей средней вязкости, предназначен для склеивания материалов с зазором до 1 мм.

Клей отличается увеличенной скоростью отверждения. Сформированное им соединение приобретает начальную прочность через 10 - 15 минут после нанесения композиции.

Состав подходит для быстрого склеивания, ремонта и обслуживания различных элементов, работающих под умеренной нагрузкой.

Композиция имеет высокие адгезионные свойства, пригодна для склеивания различных материалов: чёрных и цветных металлов, ферритов, керамики, стекла, композитов, бетона, искусственного камня, различных пластиков.

ACRID EPOXY M10 поставляется в сдвоенных картриджах, которые обеспечивают идеальную пропорцию смешивания компонентов А и В по объёму, что способствует достижению максимальных характеристик клея и оптимизирует его расход.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Набор рабочей прочности через 10-15 минут
- Способность заполнять зазоры до 1 мм
- Широкий температурный диапазон применения от -40 до +100°C
- Длительный срок службы соединения
- Отсутствие усадки при отверждении
- Высокая адгезия к различным основаниям
- Отличные диэлектрические свойства
- Химическая нейтральность к большинству материалов
- Состав без растворителей, разбавителей, летучих веществ
- Простота применения
- Высокая устойчивость к химически агрессивным средам



### УПАКОВКА:

ACRID EPOXY M10 поставляется в двойных картриджах объёмом 50 мл.

### ДОКУМЕНТЫ:

TDS EPOXY M10

### КОД ПО КЛАССИФИКАТОРУ:

ОКПД2: 20.52.10.110  
Клеи на основе полимеризационных смол

### ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Аэрокосмическая промышленность
- Электроника
- Нефтехимическая промышленность
- Автомобильная промышленность
- Судостроение
- Производство оптики
- Приборостроение
- Изготовление композитов
- Производство электроприборов и бытовой техники
- Телекоммуникационная деятельность

ИНН: 6623114110,

КПП: 662301001,

Адрес: 622031, г. Нижний Тагил, ул. Трикотажников, д. 1, помещение. 128.,

Банк: ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва, р/с № 40702810200000299436 БИК 044525555, к/с 3010181040000000555

Тел. +7(922) 618 -67-18 E-mail: s.tikhonov@adhesive.pro

## ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Склеивание изделий из ABS и SAN пластиков
- Крепление зеркал к различным поверхностям
- Ремонт мебели, домашней техники, деталей интерьера
- Приклеивание торцевых заглушек на светильниках
- Фиксация проводов
- Защита силовых разъемов от пыли и влаги
- Склеивание посуды из керамики
- Склеивание компонентов фильтров
- Приклеивание металлических табличек на оборудование

## ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Параметр	ACRID EPOXY M10 A	ACRID EPOXY M10 B
Химический состав	Эпоксид	
Цвет	Прозрачный	Прозрачный
Динамическая вязкость, мПа·с	10 500-16 000	16 000-17 000
Плотность, кг/л	1,1-1,2	1,0

## СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Пропорции смешивания (по объему)	1 : 1
Заполняемый зазор	до 1 мм
Динамическая вязкость смеси, мПа·с	15 000-18 000
Цвет	Прозрачная
Время для использования готовой смеси (смешанной при +25°C), мин	3-4
Рабочая прочность, мин	10-15
Полная прочность, ч	24
Твердость по Шору, D	70-75
Относительное удлинение при разрыве, %	1-2
* Рабочая температура	от -40°C до +100°C

\* Может подвергаться воздействию более высоких температур в течение коротких периодов времени при условии, что склеиваемые детали не будут испытывать чрезмерные нагрузки.

ИНН: 6623114110,

КПП: 662301001,

Адрес: 622031, г. Нижний Тагил, ул. Трикотажников, д. 1, помещение. 128.,

Банк: ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва, р/с № 40702810200000299436 БИК 044525555, к/с 30101810400000000555

Тел. +7(922) 618 -67-18 E-mail: s.tikhonov@adhesive.pro

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Перед нанесением клея поверхности должны быть очищены, обезжирены любым подходящим для склеиваемых деталей очистителем и высушены. Если на поверхности металлов присутствует окисная плёнка, то в местах склеивания её необходимо механически удалить подходящим абразивным инструментом.

## СКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ:

Клей должен быть комнатной температуры. Перед использованием состава необходимо закрепить картридж в пистолет-дозатор, выдавить некоторое количество клея до того момента, пока из обоих носиков не начнет равномерно поступать компонент А и компонент В. Затем на картридж необходимо закрепить смесительную насадку и также выдавить некоторое количество состава, пока смесь не станет однородной.

Клей наносится в количестве достаточном для покрытия всей поверхности склеиваемых деталей. Необходимо обеспечить беспрепятственный выход воздуха из-под склеиваемых элементов при их сопряжении путём нанесения незамкнутой клеевой линии (например, змейки или зигзага). Время выработки готовой смеси (жизнеспособность) составляет 5-10 мин.

Не рекомендуется наносить клеевую линию круговыми движениями, поскольку выход воздуха из клеевого слоя будет затруднен, что может существенно снизить его конечные характеристики.

При сопряжении деталей необходимо обеспечить их достаточное сжатие. Смещение деталей относительно друг друга с момента начала отверждения клея и до момента их склеивания недопустимо. При необходимости используйте струбцины, зажимы, фиксаторы.

## ТРАНСПОРТИРОВКА:

Клей ACRID EPOXY M10 перевозится в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Инструмент очистить сразу после работы с помощью органических растворителей. Затвердевший материал удалить механически подходящим абразивным инструментом.

## БЕЗОПАСНОСТЬ:

Отверждённый материал экологически безопасен и физиологически безвреден. Не содержит растворителей и опасных веществ.

## СРОК ГОДНОСТИ:

12 месяцев с даты изготовления при температуре хранения от +5°C до +25°C

## ВНИМАНИЕ:

Беречь от детей. Если ACRID EPOXY M10 попал на кожу - промыть водой с мылом. При попадании в глаза или внутрь организма - немедленно обратиться к врачу и показать настоящий документ, не вызывать рвоту. Не использовать пустую упаковку для хранения пищевых продуктов.

---

**Примечание.** Если в линейке ACRID отсутствует продукт с необходимыми характеристиками, то такой состав может быть создан по техническому заданию заказчика. Возможна разработка композиции с такими техническими параметрами как отверждение при пониженных температурах, нестандартный цвет, высокие или низкие показатели вязкости, эластичности, плотности, повышенная стойкость к ударам, электропроводимость, теплопроводность, теплостойкость, заданная толщина клеевого слоя, огнебезопасность.

ИНН: 6623114110,

КПП: 662301001,

Адрес: 622031, г. Нижний Тагил, ул. Трикотажников, д. 1, помещение. 128.,

Банк: ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва, р/с № 40702810200000299436 БИК 044525555, к/с 30101810400000000555

Тел. +7(922) 618 -67-18 E-mail: s.tikhonov@adhesive.pro

**FOR PROFESSIONAL  
USE ONLY**

**ИНН: 6623114110,  
КПП: 662301001,  
Адрес: 622031, г. Нижний Тагил, ул. Трикотажников, д. 1, помещение. 128.,  
Банк: ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва, р/с № 40702810200000299436 БИК 044525555, к/с 30101810400000000555  
Тел. +7(922) 618 -67-18 E-mail: s.tikhonov@adhesive.pro**